



DURACOIL 130

Datos Técnicos de Tubería Flexible

TOLERANCIAS

Diámetro Exterior (inch): O.D. Nominal ± 0.010

Espesor de Pared (inch):	0.125 to 0.145	(-0.007, +0.012)
	0.156 to 0.175	(-0.008, +0.012)
	0.190 to 0.276	(-0.010, +0.012)

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico Mínimo Especificado (SMYS) 130,000 psi

Resistencia de Tracción Mínima Especificada (SMTS) 138,000 psi

Min. Elongación,%(2" Medidor de Longitud) Per API: $\text{Min}\% = 625000 * \text{Area}^{0.2} / \text{SMTS}^{0.9}$



DURACOIL130 Datos Técnicos de Tubería Flexible – UNIDADES US

Dimensiones Especificadas			Capacidad de Carga Axial			Capacidad de Presión		Resistencia a la Torsión		Desplazamiento Externo per 1000'		Capacidad Interna per 1000'	
Diámetro Exterior D (in)	Espesor de Pared t (in)	Diámetro Interior d (in)	Peso Nominal w (lb-ft)	Resistencia a la Carga (lb) t _{nom}	Tensión a la Carga Lt (lb) t _{nom}	Resistencia a la Presión Yp (psi)	Prueba Hidrostática 90% Yp (psi)	Resistencia (lb-ft) t _{min}	Final (lb-ft) t _{min}	Galones	Barriles	Galones	Barriles
1.750	0.125	1.500	2.17	82,960	88,060	17,530	15,000	2,894	3,073	124.95	2.97	91.80	2.19
1.750	0.134	1.482	2.32	88,440	93,880	18,870	15,000	3,067	3,255	124.95	2.97	89.61	2.13
1.750	0.145	1.460	2.49	95,050	100,900	20,500	15,000	3,269	3,470	124.95	2.97	86.97	2.07
1.750	0.156	1.438	2.66	101,560	107,810	21,990	15,000	3,445	3,657	124.95	2.97	84.37	2.01
1.750	0.175	1.400	2.95	112,570	119,490	24,810	15,000	3,760	3,992	124.95	2.97	79.97	1.90
1.750	0.190	1.370	3.17	121,050	128,500	26,740	15,000	3,962	4,206	124.95	2.97	76.58	1.82
1.750	0.204	1.342	3.38	128,810	136,730	28,820	15,000	4,167	4,423	124.95	2.97	73.48	1.75
1.750	0.224	1.302	3.66	139,600	148,190	31,790	15,000	4,438	4,711	124.95	2.97	69.16	1.65
1.750	0.236	1.278	3.83	145,930	154,910	33,580	15,000	4,590	4,872	124.95	2.97	66.64	1.59
1.750	0.250	1.250	4.01	153,150	162,580	35,660	15,000	4,756	5,049	124.95	2.97	63.75	1.52
2.000	0.125	1.750	2.51	95,720	101,610	15,340	13,810	3,879	4,118	163.20	3.89	124.95	2.97
2.000	0.134	1.732	2.68	102,120	108,400	16,510	14,860	4,118	4,371	163.20	3.89	122.39	2.91
2.000	0.145	1.710	2.88	109,850	116,610	17,940	15,000	4,400	4,671	163.20	3.89	119.30	2.84
2.000	0.156	1.688	3.08	117,480	124,710	19,240	15,000	4,648	4,934	163.20	3.89	116.25	2.77
2.000	0.175	1.650	3.42	130,440	138,460	21,710	15,000	5,094	5,408	163.20	3.89	111.08	2.64
2.000	0.190	1.620	3.68	140,450	149,090	23,400	15,000	5,383	5,714	163.20	3.89	107.08	2.55
2.000	0.204	1.592	3.92	149,630	158,840	25,220	15,000	5,678	6,028	163.20	3.89	103.41	2.46
2.000	0.224	1.552	4.26	162,470	172,470	27,820	15,000	6,075	6,448	163.20	3.89	98.27	2.34
2.000	0.236	1.528	4.46	170,020	180,480	29,380	15,000	6,298	6,686	163.20	3.89	95.26	2.27
2.000	0.250	1.500	4.68	178,680	189,670	31,200	15,000	6,547	6,950	163.20	3.89	91.80	2.19
2.375	0.125	2.125	3.01	114,860	121,930	12,920	11,630	5,627	5,974	230.14	5.48	184.24	4.39
2.375	0.134	2.107	3.21	122,640	130,190	13,900	12,510	5,987	6,356	230.14	5.48	181.13	4.31
2.375	0.145	2.085	3.46	132,060	140,190	15,110	13,600	6,415	6,809	230.14	5.48	177.37	4.22
2.375	0.156	2.063	3.71	141,380	150,080	16,200	14,580	6,792	7,210	230.14	5.48	173.64	4.13
2.375	0.175	2.025	4.12	157,240	166,910	18,280	15,000	7,479	7,939	230.14	5.48	167.30	3.98
2.375	0.190	1.995	4.44	169,550	179,980	19,710	15,000	7,927	8,415	230.14	5.48	162.38	3.87
2.375	0.204	1.967	4.74	180,880	192,010	21,240	15,000	8,391	8,908	230.14	5.48	157.86	3.76
2.375	0.224	1.927	5.16	196,780	208,890	23,430	15,000	9,021	9,576	230.14	5.48	151.50	3.61
2.375	0.236	1.903	5.40	206,170	218,850	24,740	15,000	9,381	9,958	230.14	5.48	147.75	3.52
2.375	0.250	1.875	5.69	216,970	230,320	26,270	15,000	9,784	10,386	230.14	5.48	143.44	3.42
2.375	0.276	1.823	6.20	236,600	251,160	29,120	15,000	10,486	11,131	230.14	5.48	135.59	3.23
2.625	0.134	2.357	3.57	136,320	144,710	12,580	11,320	7,428	7,885	281.14	6.69	226.66	5.40
2.625	0.145	2.335	3.85	146,860	155,900	13,670	12,300	7,969	8,460	281.14	6.69	222.45	5.30
2.625	0.156	2.313	4.12	157,300	166,980	14,660	13,190	8,448	8,968	281.14	6.69	218.28	5.20



DURACOIL130 Datos Técnicos de Tubería Flexible – UNIDADES US

Dimensiones Especificadas				Capacidad de Carga Axial		Capacidad de Presión		Resistencia a la Torsión		Desplazamiento Externo per 1000'		Capacidad Interna per 1000'	
Diámetro Exterior D (in)	Espesor de Pared t (in)	Diámetro Interior d (in)	Peso Nominal w (lb-ft)	Resistencia a la Carga (lb) t_{nom}	Tensión a la Carga Lt (lb) t_{nom}	Resistencia a la Presión Yp (psi)	Prueba Hidrostática 90% Yp (psi)	Resistencia (lb-ft) t_{min}	Final (lb-ft) t_{min}	Galones	Barriles	Galones	Barriles
2.625	0.175	2.275	4.59	175,100	185,880	16,540	14,890	9,325	9,899	281.14	6.69	211.16	5.03
2.625	0.190	2.245	4.95	188,950	200,580	17,830	15,000	9,900	10,509	281.14	6.69	205.63	4.90
2.625	0.204	2.217	5.29	201,710	214,120	19,220	15,000	10,497	11,143	281.14	6.69	200.53	4.77
2.625	0.224	2.177	5.76	219,650	233,170	21,200	15,000	11,313	12,009	281.14	6.69	193.36	4.60
2.625	0.236	2.153	6.04	230,260	244,430	22,380	15,000	11,782	12,507	281.14	6.69	189.12	4.50
2.625	0.250	2.125	6.36	242,490	257,410	23,770	15,000	12,309	13,067	281.14	6.69	184.24	4.39
2.625	0.276	2.073	6.94	264,780	281,070	26,350	15,000	13,235	14,049	281.14	6.69	175.33	4.17
2.875	0.145	2.585	4.24	161,670	171,620	12,480	11,230	9,693	10,290	337.24	8.03	272.63	6.49
2.875	0.156	2.563	4.54	173,230	183,890	13,380	12,040	10,286	10,919	337.24	8.03	268.01	6.38
2.875	0.175	2.525	5.06	192,970	204,850	15,100	13,590	11,376	12,076	337.24	8.03	260.12	6.19
2.875	0.190	2.495	5.46	208,350	221,170	16,280	14,650	12,093	12,838	337.24	8.03	253.98	6.05
2.875	0.204	2.467	5.83	222,530	236,230	17,540	15,000	12,842	13,632	337.24	8.03	248.31	5.91
2.875	0.224	2.427	6.36	242,520	257,450	19,350	15,000	13,868	14,721	337.24	8.03	240.32	5.72
2.875	0.236	2.403	6.67	254,360	270,010	20,440	15,000	14,460	15,350	337.24	8.03	235.60	5.61
2.875	0.250	2.375	7.03	268,020	284,510	21,700	15,000	15,129	16,060	337.24	8.03	230.14	5.48
2.875	0.276	2.323	7.68	292,960	310,990	24,060	15,000	16,310	17,314	337.24	8.03	220.17	5.24